

FICHA TÉCNICA



PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, sabão, mofo, manchas de ferrugem, resíduos orgânicos e ferrosos. Reboco novo deve ter 30 dias de cura e traço conforme normas ABNT. As partes soltas ou mal aderidas devem ser removidas e/ ou escovadas. Trincas profundas ou capilares, irregularidade e porosidade, como as do concreto aparente, devem ser corrigidas. Manchas de gordura devem ser removidas com água e detergentes. Antes de iniciar a pintura, observe todas as orientações abaixo



BORRACHA LÍQUIDA

TINTA BORRACHA LIQUIDA, sua fórmula avançada proporciona o máximo de desempenho, cobertura e rendimento. Além de hidro repelência, ainda cobre microfissuras (até 3mm) e reduz a temperatura. Seu acabamento semi- acetinado permite uma super lavabilidade, deixando as cores mais vibrantes e resistentes a intempéries, mesmo sob ação da maresia ou umidade. Seus modernos aditivos combatem e evitam mofo, fungos e algas, tornando o produto ideal para pinturas em áreas litorâneas e rurais. É indicada para pinturas e revitalização de fachadas e paredes externas. Sua fórmula possui, ainda propriedades que tornam o produto isolante acústico e após 2 horas após a aplicação o ambiente está livre de odores.

INDICAÇÃO

Indicado para ambientes internos e externos. Pode ser aplicado em paredes, Reboco, Concreto, Fibrocimento, Texturas e Galvanizado* **COMPOSIÇÃO QUÍMICA** Resina de dispersão aquosa de copolímeros estireno acrílicos, resina elastomérica, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, aditivos, bactericidas e fungicidas a base de isotiazolinonas, algicidas, espessantes, tensoativos e água.

ACABAMENTO

Semi-acetinado

EMBALAGENS E RENDIMENTO

21,5 kg 25L M2
4,1 kg 5L m2

MODO DE APLICAÇÃO

Abra a embalagem e misture bem o produto antes da aplicação, utilizando ferramenta limpa a fim de evitar a sua contaminação. Diluir a quantidade a ser aplicada com 20% de água potável. Aplicar a 1ª demão com a ferramenta indicada, e aguarde secagem de 4 horas entre as demãos. Recomendase de 2 a 3 demãos, com diluição de 10% de água potável. Finalizada a impermeabilização, aguardar no mínimo 5 dias para a secagem do produto conforme a temperatura, ventilação e umidade relativa no local.



DILUIÇÃO

1ª demão: Até 20% de diluição com água potável
Demais demãos: 10% de diluição com água potável



SECAGEM

Ao Toque: 2h
Entre demãos: 4 h
Final: 12h



FERRAMENTAS

Rolo de lã, Trincha ou Revolver (Pressão de pulverização 30 a 40lb/pol2-40lb/pol2)



RENDIMENTO

3,6 L: 51 m²/demão 18 L:
255 m²/demão

O rendimento prático pode variar em função da diluição, aplicação, cor e absorção da superfície.



DEMÃOS

3 demãos
Dependendo do estado e cor da superfície, pode haver uma maior necessidade de demãos.

OBSERVAÇÕES

Aplicar com o tempo estável. O tempo de secagem varia de acordo com a temperatura ambiente. Evite pintar em dias extremamente quentes, frios ou úmidos. Recomenda-se cobrir objetos a fim de evitar danos com respingos. Lavar ferramentas com água e sabão imediatamente após o uso. A massa corrida deve conter fungicida e bactericida e deverá aguardar sua perfeita secagem. O rendimento e o desempenho o produto depende das condições ideais de preparação da superfície, umidade relativa do ar, temperatura, condições climáticas, locais e conhecimento prático do aplicador. A percepção de cores pode variar de acordo com vários fatores, como: lote, dimensões do ambiente, iluminação, tipos de superfície e até mesmo as diversas resoluções de monitores podem influenciar e distorcer tonalidades. Por isso, é muito importante lembrar que o nosso catálogo virtual é apenas referência, podendo existir divergência entre as cores apresentadas na tela e as cores reais dos produtos comercializado

Reboco novo Respeitar secagem e cura (mínimo 30 dias). Aplicar Selador Acrílico D'cor Tintas e Revestimentos, e aguardar secagem de 2 horas. Deve-se observar e corrigir eventuais trincas com massa veda-trinca para vedação.

Reboco fraco (com corrosão) Respeitar secagem e cura (mínimo 30 dias). Aplicar Fundo Preparador de Paredes D'cor Tintas e Revestimentos, e aguardar secagem de 2 horas.

Imperfeições Rasas Corrigir com Massa Acrílica D'cor Tintas e Revestimento (externo ou interna) ou Massa Corrida D'cor Tintas e Revestimentos (interna), e aguardar secagem de 4 horas entre demão.

Partículas Soltas ou Mal Aderidas Raspar e/ou escovar superfície para eliminar a cal ao máximo possível. Aplicar Fundo Preparador de Paredes D'cor Tintas e Revestimentos e aguardar secagem de 2 horas.

Manchas de Gorduras ou graxas Lavar com uma solução de água e detergente, enxaguar e aguardar a secagem de 12 horas.

Partes Mofadas Lavar com uma solução de cloro, enxaguar e aguardar secagem de 12 horas.

Gesso e Drywall Aplicar 1 demão do Fundo Preparador Base Água D'cor Tintas e Revestimentos, e aguardar secagem de 2 horas

Massa corrida e Massa acrílica Recomenda-se uma demão de tinta acrílica ou látex no mesmo tom da cor que será aplicada ou num tom mais claro (branco ou cinza claro)

Superfície com umidade Antes de pintar, deve-se resolver a falta de impermeabilização que está causando o problema. Pois se for aplicado com o problema sem resolução pode-se gerar bolhas.

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS

Misturar bem o produto antes e durante a aplicação evite aplicar o produto em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10°C e/ou umidade superior a 90% Aplicar o produto por igual evitando repasses excessivos até 15 dias após a pintura, pingos de chuva podem provocar manchas, se isso ocorrer, lave imediatamente toda a superfície com água. Evite retoques após secagem do produto Cores intensas estarão mais suscetíveis a mancha mentos por água de chuva mesmo após transcorridos os 15 dias. Não interrompa a aplicação no meio da superfície Cores intensas expostas aos raios de sol, poderão sofrer alterações na cor devido aos raios ultravioletas e demais situações climáticas *Para aplicação em galvanizado, recomendamos a utilização do Promotor de aderência D'Cor Tintas e Revestimentos.